Rivestimento

BioEdilizia

RVS-02

Isolamento fonoassorbente e termoisolante con rivestimento a cappotto in sughero preformato e pretinteggiato SoKoVerd.C1 per impianti sportivi

COVERD

Rivestimento

BioEdilizia

RVS-02

Isolamento fonoassorbente e termoisolante con rivestimento a cappotto in sughero preformato e pretinteggiato SoKoVerd.C1 per impianti sportivi



SoKoVerd.C1

PraKov

Clc

Resistenza meccanica all'urto di pallone
EN 13964:2004

Sistema SoKoVerd.C1
Classe di resistenza: 1A

COVERD

Tecnologia applicata del sughero naturale per l'isolamento acustico e bioclimatico Divisione Acustica Divisione Energetica

Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it

ISO 9001

Voce di capitolato

Rivestimento a cappotto in aderenza alla struttura con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale superkompatto preformato e pretinteggiato SoKoVerd.C1. Pannelli SoKoVerd.C1 dallo spessore di 3/4/5cm*, formato 90x60cm (3cm), formato 100x50cm - 50x50cm - 100x25cm (4/5cm)**, densità 200/220kg/mc, certificazione di conformità CE secondo la norma EN 15102:2007 con reazione al fuoco (Euroclasse) B s2 d0 e certificazione di conformità di resistenza meccanica all'urto di pallone sistema SoKoVerd.C1 in Classe 1A secondo la norma EN 13964:2004. Colori e disegni a scelta. I pannelli verranno applicati in aderenza alle superfici mediante lo speciale adesivo a presa rapida PraKov, dopo una adeguata preparazione del sottofondo.

Preparazione del sottofondo

Verificare il supporto prima dell'incollaggio dei pannelli: il fondo deve essere privo di polvere, efflorescenze o superfici grasse. Preparare il supporto in modo da ottenere una superficie resistente, dura e priva di parti incoerenti. In caso di superfici sfarinanti stendere il Primer Clc fissativo e acqua in rapporto 1 a 5 prima dell'adesivo. In caso di presenza di pitture è necessario raschiatura totale del'imbiancatura esistente.

* Inserire lo spessore adeguato in funzione dell'esigenza costruttiva.
* * Inserire il formato adeguato in funzione dell'esigenza estetica.

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.

Coverd non si assume nessuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto e/o per una mancata corretta installazione. Dati tecnici e strutturali possono subire delle modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.

rivestimento_02_r2_061216