

KoMalt.F

Intonaco minerale pregiato

Intonaco minerale pregiato a base di calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca.

BioEdilizia



Utilizzo

Viene utilizzato come intonaco di finitura per facciate, pareti e soffitti interni.

Si può utilizzare su sottofondi intonacati a base di calce e cemento, su calcestruzzo, sull'intonaco minerale dei cappotti in sughero, cartongesso e intonaci di fondo a base gesso perfettamente stagionati.

Applicazione

La malta premiscelata KoMalt.F si prepara miscelando in un apposito contenitore la polvere contenuta in un sacco 25 kg con circa 12 litri di acqua.

Voce di Capitolato

... intonaco minerale pregiato a base di calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca KoMalt.F ...

Biocompatibilità

La KoMalt.F è costituita da calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca, quindi pertanto non ha nessun effetto negativo sulla salubrità e traspirazione dell'abitazione.

Per la presenza di calce può provocare irritazioni durante la fase di lavorazione e di applicazione.

Ecocompatibilità

La materia prima è di facile reperibilità, con basso impiego di energia in fase di produzione.

La KoMalt.F una volta cementificata risulta inerte.



COVERD

**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica**

Coverd

Via Sernovella 1
23878 Verderio Superiore (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



CISQ



ISO 9001

KoMalt.F

Intonaco minerale pregiato

Intonaco minerale pregiato a base di calce bianca, cemento bianco e sabbia di marmo bianca.

Scheda Tecnica

Aspetto: polvere bianca

Granulometria: 0.7 mm e 1 mm

Massa volumetrica: ca. 1500 kg/m³

Resistenza diffusione al vapore μ : 11-13 circa

Permeabilità al vapore: Kg/smPa (E-12) 14,25

Tempo di lavorabilità dell'impasto: due ore

Resistenza alla compressione: ca 2.5 N/mm²

Consumo: da kg/mq 2.5/3

Conservabilità: 3 mesi in luogo asciutto

Confezione: sacchi da 25 Kg



BioEdilizia



COVERD

**Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l'isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica**

Coverd

Via Sernovella 1
23878 Verderio Superiore (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it



ISO 9001



La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.